Verarbeitung & Pflege

Verbesserung spezieller Eigenschaften einiger AWLGRIP Farbtöne
Mehrverbrauch bei speziellen AWLGRIP Farbtönen

Manche Farbtöne erfordern eine vom Normalen abweichende Verarbeitung. Die folgenden Farbtöne sind bekannt als solche Töne.

Hiding (Deckkraft):
In diesem Fall ist die Deckkraft der Pigmente nicht so stark wie normalerweise bei AWLGRIP bekannt. Hier muss mit einem erhöhten Materialbedarf und zusätzlichen Spritzgängen oder Streichschichten gerechnet werden. Ein Mehrverbrauch von etwa 20% ist hier üblich.

Flow (Verlauf):
Bei diesen Farbtönen ist mit einem schlechteren Verlauf zu rechnen. Das heißt, dass diese Töne nicht so glatt verlaufen. Gegenmaßnahme ist die Zugabe von T0031 beim Spritzen. Dadurch wird die Verdunstung des Lösemittels verringert und der Farbemehr Zeit zum Verlaufen gegeben. Zugabe von etwas Klarlackbasis (G3005) zur Farbbasis hilft ebenfalls. Das Mischungsverhältnis gesamte Basis zu Härter bleibt unberührt.

Orangenhaut:
Die Orangenhaut ist oft auch auf nicht optimalen Verlauf zurückzuführen. Daher ist bei den angegebenen Farbtönen auch das gleiche zu beachten wie unter Flow.

Color	Hiding Deckung	Flow/Verlauf	Orange Peel	Maßnahme
Snow White G8044	x			
Bright Aluminum H1021	x			
Silver H1048	x			
Claret G7305		x		+ 5% G3005
Vivid Red G7367	x			
Federal Yellow G9298	x			
Jade Mist Green H4089		x	x	+ 10% G3005
Dark Green H4024		x	x	+ 5% G3005
Flag Blue HG5002	x			
Aristo Blue G5003		x	x	+ 5% G3005
International Orange G7362	x			
Maßnahme	+20% Mehrverbrauch	Zugabe von T0031		

Hinweise:
Die vorstehenden technischen Informationen entsprechen dem heutigen Stand unserer technischen Erkenntnisse und Erfahrungen. Sie sind keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck und befreien den Verwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung nicht von eigenen Prüfungen und entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen. Da die Verarbeitung von uns nicht kontrolliert werden kann, können wir auch keine Haftung oder Garantie für das Endprodukt übernehmen. Weder diese technische Information noch irgendein Verarbeitungshinweis darf als Anleitung zur Verletzung etwa bestehender Schutzrechte verwandt werden. Hinsichtlich unserer Handelsgeschäfte einschließlich anwendungstechnischer Beratungen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich und der Schweiz gelten zusätzlich unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen neuster Fassung.

Import/Distribution: M.u.H. von der Linden GmbH, Werftstr. 12-14, D-46483 Wesel, Tel. 0281-338300
Fax 0281-33830-30, internet: http://www.vonderlinden.de, e-mail: service@vonderlinden.de
ca Troubleshooting Topcoat 21.07.2008